151300110136

NO.2020P-WJ0313

# 检　验　报　告

# INSPECTION REPORT

样品名称 母乳储存袋
**Name of Sample**

型号规格 /
**Type & Specification**

送检单位 厦门帝尔特企业有限公司
**Entrust Entity**

检验类别 委托检验
**Classification of test**

## 厦门市产品质量监督检验院

XIAMEN PRODUCTS QUALITY SUPERVISION & INSPECTION INSTITUTE

# 注　意　事　项

# REMARKS

1．报告无本单位“检验检测专用章”无效，涂改无效。

This report is invalid if there is not the mark of special stamp for Inspection report and invalid if altered.

2．复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

The copy of this report is invalid if there is not the mark of special stamp for inspection report.

3．报告无主检人、审核人和批准人签章无效。

This report is invalid if there are not the mark of the stamp of tester, proofreader and

4．对报告若有异议，应于收到之日起十五日内向本单位提出。

If there is any objection for this report.Please raise it to our institute within 15days after receiving this report.

5．对客户的委托检验（检测）仅对来样负责。

The results of the entrusted test are only suitable for the samples given by Clients.

6．若无特别说明，委托单位、生产单位及样品的相关信息未经本单位确认。

If there is no special announcement in this report, the information of consigner, supplier and samples is not identified.

7．未经本单位允许，委托单位不得擅自使用检测数据进行不当宣传。

The test data will be not allowed to publish by any supplier without permission.

8．不在资质认定范围内的项目，其检测结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

The test results are only used for scientific research,teaching or internal quality control, if the project is not in the scope of qualification accrditation.

院本部实验室地址（Add）：福建省厦门市湖滨南路170号
(No.170, Hubin South Road, Xiamen, Fujian, China)
电话（Tel）：（0592）2699777 2699778　　传真（Fax）：（0592）2699776
邮政编码（Post Code）：361004

翔安实验室地址（Add）：福建省厦门市翔安产业区翔星路88号育成中心
（Incubation Center, No.88, Xiangxing Road, Xiang'an Industrial Zone, Xiamen, Fujian, China）
电话（Tel）：（0592）2699700　　传真（Fax）：（0592）2699701
邮政编码（Post Code）：361115

集美实验室地址（Add）：福建省厦门市集美区环美北路259号
(Number 259,Huanmei North Road, Jimei，Xiamen,Fujian,China)
电话（Tel）：（0592）2699722　　传真（Fax）：（0592）2699722
邮政编码（Post Code）：361023

网址（Website）：www.xmzjy.org
电子信箱（E—mail）：xmzjyyws@xmzjy.org

# 厦门市产品质量监督检验院
# 检 验 报 告

No.2020P-WJ0313 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | | 母乳储存袋 | 型号/规格 | / |
| 检验类别 | | 委托检验 | | |
| 标称生产单位 | | 厦门市三磊包装材料有限公司 | 商　　标 | 爱得利 |
| 样品来源 | 送检单位 | 厦门帝尔特企业有限公司 | 生产日期 | / |
| | 联系人/送样人 | 林玉蕊 | 批（编）号 | / |
| | 联系地址 | 厦门市思明区湖滨北路金星路61-69号 | 样品等级 | / |
| | 联系电话 | 13625001686 | 样品数量 | 60个 |
| | 邮政编码 | 361012 | 送样日期 | 2020-12-16 |
| 样品状态 | | 试验前样品外观正常，符合试验要求。 | | |
| 检验依据 | | Q/XDET 018-2020 母乳储存袋<br>GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准<br>方法依据见续页 | | |
| 检验项目 | | 见续页 | | |
| 检验时间 | | 2020-12-17 ～ 2020-12-31 | | |
| 检验结论 | | 经检验，所检项目符合上述检验依据要求，检验结论为合格。<br>签发日期：　　2021年01月06日 | | |
| 检验说明 | | 根据委托方提供：1.材质：PET/PE，PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯，CAS号25038-59-9，GB 4806.6-2016附录A中编号45），PE（乙烯与1-丁烯聚合物，CAS号25087-34-7，GB 4806.6-2016附录A中编号101）；2.使用温度＜60℃。 | | |
| 主送单位 | | 厦门帝尔特企业有限公司 | 实验地点 | 院本部实验室 |

批准：白泽清　　审核：白宗汉　　主检：徐晓

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

# 厦 门 市 产 品 质 量 监 督 检 验 院
# 检 验 报 告



| 序号 | 检 验 项 目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 方法依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规格尺寸[a] | 极限偏差 | 长度（148mm） | mm | ±7 | 0 | Q/XDET 018-2020 |
| | | | 宽度（120mm） | | ±5 | 0 | |
| | | | 厚度（0.075mm） | | -0.015～+0.035 | -0.001～+0.003 | |
| | | 开口边宽度 | | | 不小于 8 | 23 | |
| 2 | 外观[a] | | | / | 不允许气泡、穿孔及破裂。 | 符合 | |
| | | | | | 直径大于0.6mm的杂质不准有；直径在0.3mm～0.6mm的杂质每1㎡面积中不多于10个；杂质分散度为10cm×10cm面积中不多于3个。 | 符合 | |
| | | | | | 长度大于2.5mm的细毛不准有；长度在1.0mm～2.5mm的细毛每厘米长度内不多于5根。 | 符合 | |
| 3 | 印刷质量 | 外观[a] | | / | 油墨均匀、图案、文字清晰、完整 | 符合 | |
| | | 印刷袋 | | | 印刷剥离率不大于5.0% | 印刷剥离率0% | BB/T 0039-2013 |
| 4 | 夹链性能[a] | 夹链配合 | | / | 3个样品均凸棱和凹槽离合松紧适宜 | 符合 | Q/XDET 018-2020 |
| | | 反复使用 | | | 开合不少于5次 | 符合 | |
| 5 | 跌落试验[a] | | | / | 不破漏 | 符合 | |
| 6 | 密封试验[a] | | | / | 不渗漏 | 符合 | |
| 7 | 冷冻试验[a] | | | / | 放入(-15±3)℃冰箱中冷冻48小时后，取出解冻，不得破裂或渗漏 | 符合 | |
| 8 | 热合强度 | | | N/15mm | ≥7 | 侧35，底41 | QB/T 2358-1998 |
| 9 | 拉伸强度（纵横向） | | | N/15mm | ≥30 | 纵向55，横向61 | GB/T 1040.3-2006 |
| 10 | 剥离强度（纵横向） | | | N/15mm | ≥0.6 | 纵向、横向剥离试验时PET层断裂，结论：合格。 | GB/T 8808-1988 A法 |

# 厦 门 市 产 品 质 量 监 督 检 验 院
# 检 验 报 告



| 序号 | 检 验 项 目 | | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 方法依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 蒸发残渣 | 4%乙酸，60℃，2h | mg/L | ≤30 | ＜10 | GB 31604.8-2016 |
| | | 65%乙醇，常温，2h | | ≤30 | ＜10 | |
| | | 正己烷，常温，2h | | ≤30 | 15 | |
| 12 | 高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h） | | mg/L | ≤10 | ＜1 | GB 31604.2-2016 |
| 13 | 重金属（以Pb计）（4%乙酸，60℃，2h） | | mg/L | ≤1 | ＜1 | GB 31604.9-2016 |
| 14 | 甲苯二胺（4%乙酸，60℃，2h） | | mg/L | ≤0.004 | 未检出（检出限：0.0005） | GB 31604.23-2016 第一法 |
| 15 | 溶剂残留量总量 | | $mg/m^2$ | ≤5.0 | 未检出（检出限：0.01） | GB/T 10004-2008 |
| 16 | 苯类溶剂残留量 | | $mg/m^2$ | 不检出 | 未检出（检出限：0.01） | |
| 17 | 感官 | 外观 | / | 应平整，无皱纹，封边良好。不得有裂纹、孔隙和复合层分离 | 符合 | GB 9683-1988 |
| | | 袋装浸泡液 | | 不得有异味、异臭、混浊和脱色现象 | 符合 | |

备注 1、迁移试验结果按照S/V为$6dm^2/L$（kg）进行计算。

2、a项目不在检验机构资质认定范围内。

———— 以下空白 ————