151300110136

检　测　报　告

TEST REPORT

No.2021P-WJ0127

样品名称 PP塑料碗、汤匙、盘子
Name of Sample

型号规格 /
Type & Specification

送检单位 厦门帝尔特企业有限公司
Client

厦门市产品质量监督检验院
XIAMEN PRODUCTS QUALITY SUPERVISION & INSPECTION INSTITUTE

注　意　事　项
REMARKS

1．报告无本单位“检验检测专用章”无效，涂改无效。
This report is invalid if there is not the mark of special stamp for Inspection report and invalid if altered.

2．复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。
The copy of this report is invalid if there is not the mark of special stamp for inspection report.

3．报告无主检人、审核人和批准人签章无效。
This report is invalid if there are not the mark of the stamp of tester, proofreader and approver.

4．对报告若有异议，应于收到之日起十五日内向本单位提出。
If there is any objection for this report.Please raise it to our institute within 15days after receiving this report.

5．对客户的委托检验（检测）仅对来样负责。
The results of the entrusted test are only suitable for the samples given by Clients.

6．若无特别说明，委托单位、生产单位及样品的相关信息未经本单位确认。
If there is no special announcement in this report, the information of consigner, supplier and samples is not identified.

7．未经本单位允许，委托单位不得擅自使用检测数据进行不当宣传。
The test data will be not allowed to publish by any supplier without permission.

8．不在资质认定范围内的项目，其检测结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
The test results are only used for scientific research,teaching or internal quality control, if the project is not in the scope of qualification accrditation.

院本部实验室地址（Add）：福建省厦门市湖滨南路170号
(No.170, Hubin South Road, Xiamen, Fujian, China)
电话（Tel）：（0592）2699777 2699778　　传真（Fax）：（0592）2699776
邮政编码（Post Code）：361004

翔安实验室地址（Add）：福建省厦门市翔安产业区翔星路88号育成中心
（Incubation Center, No.88, Xiangxing Road, Xiang'an Industrial Zone, Xiamen, Fujian, China）
电话（Tel）：（0592）2699700　　传真（Fax）：（0592）2699701
邮政编码（Post Code)：361115

集美实验室地址（Add）：福建省厦门市集美区环美北路259号
(Number 259,Huanmei North Road, Jimei，Xiamen, Fujian, China)
电话（Tel）：（0592）2699722　　传真（Fax）：（0592）2699722
邮政编码（Post Code）：361023

网址（Website）：www.xmzjy.org
电子信箱（E—mail）：xmzjyyws@xmzjy.org

厦门市产品质量监督检验院
检 测 报 告

No.2021P-WJ0127

产品名称		PP塑料碗、汤匙、盘子	型号规格	/
检验类别		委托检测	商　　标	爱得利
标称生产单位		厦门帝尔特企业有限公司	生产日期	/
样品来源	送检单位	厦门帝尔特企业有限公司	批（编）号	/
	联系人/送样人	林玉蕊	样品等级	/
	联系地址	厦门市思明区湖滨北路金星路61-69号	样品数量	12套
	联系电话	13625001686	送样日期	2021-04-12
	邮政编码	361100	报告日期	2021-04-29
样品状态		试验前样品外观正常，符合试验要求。		
检测依据		Q/XDET 012-2020 餐具 GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能		
检测项目		见续页		
检测时间		2021-04-15 ～ 2021-04-26		
检测说明		根据委托方提供：1.材质：碗、汤匙、餐盘（PP，CAS号：9010-79-1）；2.拟使用条件：所有食品，≤70℃、≤2h或≤100℃、≤15min条件下热灌装后不再室温或低于室温的条件下长期贮存；重复使用；接触婴幼儿食品。		
主送单位		厦门帝尔特企业有限公司	实验地点	院本部实验室

批准：白泽清　　审核：徐晓　　主检：白宗汉

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院
检测报告

序号	检测项目			单位	技术要求	检测结果
1	外观[a]			/	应塑化成型良好，表面光洁；不应有影响使用变形（设计要求的除外）。	符合
2	边缘和尖端			/	各部件不应有可能造成伤害或危险的锐利边缘和锐利尖端。	符合
3	跌落性能[a]			/	无破裂	符合
4	热稳定性[a]			/	注入 100℃水，无明显变形，破裂现象。	符合
5	标签标识[a]			/	应符合GB 4806.7-2016中5.2要求	符合
6	餐盘	感官要求	感官	/	色泽正常，无异臭、不洁物等	符合
			浸泡液		迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	
7		总迁移量	4%乙酸，70℃，2h	mg/kg	≤60	＜10
			10%乙醇，70℃，2h		≤60	＜10
			95%乙醇[b]，60℃，2h		≤60	＜10
8		重金属（以Pb计）（4%乙酸，60℃，2h）		mg/kg	≤1	＜1
9		高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）		mg/kg	≤10	＜1
10		脱色试验	植物油擦拭	/	阴性	阴性
			乙醇擦拭		阴性	阴性
			试样浸泡液		阴性	阴性
11	碗	感官要求	感官	/	色泽正常，无异臭、不洁物等	符合
			浸泡液		迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	
12		总迁移量	4%乙酸，70℃，2h	mg/kg	≤60	＜10
			10%乙醇，70℃，2h		≤60	＜10
			95%乙醇[b]，60℃，2h		≤60	＜10

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

厦 门 市 产 品 质 量 监 督 检 验 院
检 测 报 告

序号	检 测 项 目			单位	技术要求	检测结果
13	碗	重金属（以Pb计）（4%乙酸，60℃，2h）		mg/kg	≤1	＜1
14	碗	高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）		mg/kg	≤10	＜1
15	碗	脱色试验	植物油擦拭	/	阴性	阴性
			乙醇擦拭		阴性	阴性
			试样浸泡液		阴性	阴性
16	汤匙	感官要求	感官	/	色泽正常，无异臭、不洁物等	符合
			浸泡液		迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	
17	汤匙	总迁移量	4%乙酸，70℃，2h	mg/kg	≤60	＜10
			10%乙醇，70℃，2h		≤60	＜10
			95%乙醇[b]，60℃，2h		≤60	＜10
18	汤匙	重金属（以Pb计）（4%乙酸，60℃，2h）		mg/kg	≤1	＜1
19	汤匙	高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）		mg/kg	≤10	＜1
20	汤匙	脱色试验	植物油擦拭	/	阴性	阴性
			乙醇擦拭		阴性	阴性
			试样浸泡液		阴性	阴性
备注	1.模拟物及迁移试验条件根据GB 31604.1-2015选择；[b]项目条件参照GB/T 23296.1-2009选择。 2.检测结果餐盘及汤匙按照S/V为6dm^2/L（kg）、碗按照无规格空心制品的S/V进行换算；迁移试验的结果为第三次迁移试验测试结果。 3.[a]项目不在检验检测机构资质认定范围内。					

——— 以下空白 ———

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。