符合性声明

产品名称：	电动吸奶器
产品型号规格：	T-31、AC-202
食品接触部件信息：	详见附录一：食品接触部件信息汇总表
制造商及地址：	厦门帝尔特企业有限公司
联系方式（适用时）：	0592-5054602 / http: www.evorie.com.cn
声明方：	厦门帝尔特企业有限公司
联系方式（适用时）：	0592-5054602 / http: www.evorie.com.cn
产品使用条件：	整个吸奶器和奶瓶：重复使用制品；接触母乳；使用温度≤100℃，单次最长使用时间 1h； 其他：详见产品使用说明书。
符合法规：	产品符合： GB 4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4806.2《食品安全国家标准 奶嘴》、GB 4806.6 《食品安全国家标准 食品接触用塑料树酯》、GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.11《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》、GB 9685《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》；GB 38995 《婴幼儿用奶瓶和奶嘴》要求。 产品生产过程符合 GB 31603《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》要求。
法规符合性说明：	产品对上述法规技术指标的符合情况详见附件文件（测试报告）。
责任声明：	本符合性声明适用于我司生产的各型号产品，我司对所提供整个产品、产品信息、测试报告的真实性及部件（材质）的变更负法律责任。产品使用者对正确使用该产品负有法律责任。

签　名：邱翔

日　期：2022.12.02

附录一：

食品接触部件信息汇总表

部件序号	食品接触部件名称	食品接触材质	颜色	执行标准	材料编号	添加剂中有限制性要求的物质信息
1	吸奶器主体、防尘盖、护盖、奶瓶瓶盖	PP 丙烯与乙烯的共聚物 CAS 号：9010-79-1	白色透明	GB 4806.7	29	无
2	螺牙	PP 丙烯与乙烯的共聚物 CAS 号：9010-79-1	米白色	GB 4806.7	29	无
3	奶瓶瓶身	Tritan 改性 PCT（共聚聚脂）对苯二甲酸二甲酯和 1，4-环己烷二甲醇，2，2，4，4-四甲基-1，3-环丁二醇的聚合物 CAS：261716-94-3	透明色	GB 4806.7	35	无
4	奶嘴	硅橡胶：乙烯基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷） CAS 号：68083-19-2	白色	GB 4806.2	A.2(16)	无
5	硅胶按磨垫、硅胶泵、鸭嘴阀、密封垫片	硅橡胶：乙烯基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷） CAS 号：68083-19-2	白色/灰色	GB 4806.11	A.2(16)	无

备注：材料编号适用于塑料和橡胶两类材质，编号为对应产品标准（GB 4806.6、GB 4806.11）或公告中授权使用的材料序号。

附录二：

产品技术指标法规限量要求及其符合性

食品接触部件名称	指标	限量	符合性	限量来源	符合性说明（验证符合性的方法及条件）
吸奶器主体、防尘盖、护盖、奶瓶瓶盖	总迁移量，mg/kg	60	符合	GB 4806.7	试验条件：50%乙醇，回流温度，1h
	高锰酸钾消耗量，mg/kg	10	符合	GB 4806.7	试验条件：水，60℃，2h
	重金属（以 Pb 计），mg/kg	1	符合	GB 4806.7	试验条件：4%乙酸，60℃，2h
	脱色试验	阴性	符合	GB 4806.7	擦拭、浸泡液
螺牙	总迁移量，mg/kg	60	符合	GB 4806.7	试验条件：50%乙醇，回流温度，1h
	高锰酸钾消耗量，mg/kg	10	符合	GB 4806.7	试验条件：水，60℃，2h
	重金属（以 Pb 计），mg/kg	1	符合	GB 4806.7	试验条件：4%乙酸，60℃，2h
	脱色试验	阴性	符合	GB 4806.7	擦拭、浸泡液
奶瓶瓶身	总迁移量，mg/kg	60	符合	GB 4806.7	试验条件：50%乙醇，回流温度，1h
	高锰酸钾消耗量，mg/kg	10	符合	GB 4806.7	试验条件：水，60℃，2h
	重金属（以 Pb 计），mg/kg	1	符合	GB 4806.7	试验条件：4%乙酸，60℃，2h
	2，2，4，4-四甲基-1，3-环丁二醇迁移量，mg/kg	5	符合	GB 4806.7	GCB-3-F-195
奶嘴	总迁移量，mg/kg	30	符合	GB 4806.2	试验条件：水，40℃，24h
	总迁移量，mg/kg	60	符合	GB 4806.2	试验条件： 4%乙酸 40℃，24h
	总迁移量，mg/kg	60	符合	GB 4806.2	试验条件：50%乙醇，40℃，24h
	高锰酸钾消耗量，mg/kg	10	符合	GB 4806.2	试验条件：水，40℃，24h
	重金属（以 Pb 计），mg/kg	1	符合	GB 4806.2	试验条件：4%乙酸，40℃，24h
	锌（Zn）迁移量，mg/kg	5	符合	GB 4806.2	试验条件：4%乙酸，40℃，24h
	N-亚硝胺释放量，mg/kg	0.01	符合	GB 28482 及 GB/T 24153	试验条件：人工唾液，40℃，24h
	N-亚硝胺可生成物释放量，mg/kg	0.1	符合	GB 28482 及 GB/T24153	试验条件：人工唾液，40℃，24h
	挥发性物质，W/W，%	0.5	符合	GB 28482	GB 28482
硅胶垫、硅胶泵、鸭嘴阀、密封垫片	总迁移量，mg/kg	60	符合	GB 4806.7	试验条件：10%乙醇，70℃，2h
	高锰酸钾消耗量，mg/kg	10	符合	GB 4806.7	试验条件：水，60℃，2h
	重金属（以 Pb 计），mg/kg	1	符合	GB 4806.7	试验条件：4%乙酸，60℃，2h
	脱色试验	阴性	符合	GB 4806.7	擦拭、浸泡液